

VIKUPOR

PVC schuimplaat, unaniem erkend in Europa voor haar kwaliteiten. Op aanvraag kunnen de platen eenzijdig voorzien worden van een PE beschermfolie. Eenmaal de beschermfolie verwijderd, ontdekt men een perfect vlak en zijdeglans oppervlakte, speciaal aanbevolen voor digitale en zeefdruk;

Deze unieke oppervlakte maakt dat Vikupor overal in Europa het lieveling product is bij de professionele drukkers en fabrikanten van publiciteitsmaterialen en reclameborden. Vikupor heeft ook een ongelooflijke reeks van kleuren. Een strikte controle zorgt dat alleen platen van constante kwaliteit op de markt worden gezet en hun respect voor het milieu door het aanmaken van formules zonder barium, cadmium of lood.

Afmetingen:

Kleur wit: 2440 x 1220 , 3050 x 1220 , 3050 x 1560 , 3050 x 2050 mm
 dikte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 13 mm

Kleuren: 3050 x 1560 mm
 dikte: 3 - 5 - 8 mm

Productie:

BESCHERMFOLIE

- PE folie op de standaard zijde

TOLERANTIES

- -0 tot +5mm op de breedte
- -0 tot +10mm op de lengte
- +/- 5% voor platen van 2 tot 6mm dikte
- +/- 5% voor platen van 6 tot 12mm dikte

SPEICALES FABRICATIES

- Andere diktes
- Speciale formaten
- Vast kleurenpalet en kleuren op maat voor de klant
- PE beschermfolie op 2 zijden, op aanvraag

	NORM	EENHEID	WAARDE
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN			
Dichtheid	eigen	g/cm ³	0,55 - 0,70
Vochtbestendigheid	ISO 62 norm 1	%	0,19
Treksterkte	ISO R527	MPa	19,37
Rek bij breuk	ISO R527	%	17,89
Buigmodulus	ISO 176	GPa	0,903
Slagsterkte (Charpy)	ISO 179	KJm ²	1,43
Shore hardheid 'D'	ISO 868	waarde	63
Vervormingtemperatuur	ISO 75 norm A	°C	57,75
	ISO 75 norm B	°C	68,4
Thermische uitzettingscoëfficiënt	eigen	°C	0,498 x 10 ⁻⁶
Brandclassificatie	BS 476 deel 7	klasse	1
	Frankrijk: NSP 92501,5		M1
	Italië: D zoals DA UNI 9176: 1998		1
	Duitsland: DIN 4102		B1